



Artelit Professional OL-620 Olej do podłóg drewnianych

Wydajny, przyjazny dla środowiska produkt przeznaczony do olejowania wszystkich rodzajów podłóg z twardych i miękkich gatunków drewna wewnątrz pomieszczeń.

ZALETY

Produkt na bazie olejów naturalnych
wysoka zawartość ciał stałych
duża zdolność penetracji drewna
możliwość stosowania do impregnacji desek tarasowych

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura aplikacji [°C]	15 - 25
Optymalna względna wilgotność powietrza [%]	50 – 60

Podczas nanoszenia i schnięcia oleju należy zapewnić równomierne wietrzenie, unikać przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia podłogi.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w MSDS-ie.

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Podłoga musi być wyszlifowana, czysta i wolna od pozostałości olejów, wosków lub silikonów. Jeżeli to konieczne szczeliny pomiędzy klepkami parkietu należy wypełnić szpachlą Artelit FS-415 lub FW-400 zmieszaną z pyłem drzewnym.
- Po wyschnięciu zeszlifować wszelkie pozostałości szpachli i przeprowadzić ostatnie szlifowanie papierem (lub siatką ścierną) o granulacji 120, a następnie dobrze odkurzyć.

2. APLIKACJA

Wstrząsnąć przed użyciem!

- Nałożyć wałkiem 1-2 warstwy oleju OL-620 na przygotowaną i czystą podłogę. Po około 15-20 minutach usunąć jego nadmiar i dokładnie wetrzeć w drewno pozostały olej (polerka + beżowy pad) .
- Unikać gromadzenia się oleju w na podłodze i w fazykach podłóg.

2017.02

2014.09

- 1 -



Selena S.A. ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław, Polska
tel. 71 78 38 301, fax 71 78 38 300, e-mail: biuro@selena.com, www.selena.pl

- W przypadku drewna o dużej absorpcji (np. buk, jesion) lub powierzchni o dużej chłonności (np. bruk drewniany) wskazane jest po około 1 godzinie ponowić aplikację w sposób opisany powyżej.
- Po około 4-6 godzinach od wtarcia oleju zaleca się delikatne polerowanie podłogi (biały pad) w celu usunięcia ewentualnych pozostałości oleju.

3. PRACE PO ZAKOŃCZENIU APLIKACJI

- Czyszczenie narzędzi: bezpośrednio po ubrudzeniu rozcieńczalnikiem OL-610.
- Do czyszczenia i konserwacji podłogi należy używać produktów Artelit OL-680 oraz OL-690.

4. UWAGI / OGRANICZENIA

- Przy drewnie egzotycznym proces schnięcia może być znacznie wydłużony. Zaleca się przeprowadzenie próby aplikacji przez rozpoczęciem prac.
- Impregnację desek tarasowych należy przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +18°C. UWAGA : Olej OL-620 nie zawiera dodatkowych środków ochrony przeciw promieniowaniu UV, w związku z czym należy się liczyć z koniecznością ponawiania impregnacji po 2-4 sezonach letnich.
- Pady, szmaty, ubrania itp. poplamione olejem OL-620 muszą być przechowywane w zamkniętych pojemnikach albo muszą być całkowicie zamoczone. Istnieje możliwość samozapłonu.
- Produkt do użytku profesjonalnego.

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Wydajność [ml/m ² /1 warstwę]	70 - 100
Czas schnięcia 1. warstwy [h]	3
Ostrożna eksploatacja [dni]	>3
Pełna wytrzymałość [dni]	>14
Odporność na niskie temperatury	odporny
Giscode	Ö60

Czasy podane w niniejszej karcie technicznej dotyczą schnięcia w temperaturze +23°C i wilgotności względnej powietrza 50%.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Produkt można przechowywać do 12 miesięcy w temperaturze +5 - +25°C od daty produkcji w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu, zabezpieczając przed przegrzaniem.

2017.02
2014.09

- 2 -



OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Szczegółowe informacje znajdują się w MSDS u producenta. Postępowanie z odpadami: Resztki produktu i puste opakowania muszą być utylizowane zgodnie z obowiązującymi, przepisami lokalnymi.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

2017.02

2014.09

- 3 -



Selena S.A. ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław, Polska
tel. 71 78 38 301, fax 71 78 38 300, e-mail: biuro@selena.com, www.selena.pl