



Artelit Professional

OL-690 Olej pielęgnacyjny

Produkt na bazie naturalnych olejów i łagodnych rozpuszczalników. Służy do pielęgnacji podłóg olejowanych produktami Artelit OL-610, OL-611 lub OL-620 wewnątrz pomieszczeń.

ZALETY

łatwa aplikacja
bez środków konserwujących

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w MSDS-ie.

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Podłoga musi być oczyszczona z luźnych zanieczyszczeń, wolna od piasku i innych zabrudzeń mechanicznych. Przed zastosowaniem oleju pielęgnacyjnego podłogę należy dokładnie odkurzyć i umyć mydłem do podłóg Artelit OL-680, a po umyciu pozostawić na 24 godziny do wyschnięcia.

2. APLIKACJA

Dobrze wstrząsnąć przed użyciem!

- Nałożyć równomiernie cienką warstwę oleju pielęgnacyjnego OL-690 na podłogę przy pomocy spryskiwacza lub czyściwa.
- Po nałożeniu należy pozostawić podłogę na około 10 minut, a następnie całkowicie wetrzeć olej, aż podłoga będzie zupełnie sucha.
- W przypadku dużych powierzchni należy pracować w granicach poszczególnych wydzielonych sekcji podłogi. Na podłodze nie może zostać mokry „film” olejowy, ani żadne mokre plamy oleju.
- Podczas schnięcia należy zapewnić dobrą wentylację w strefie przypodłogowej. Czas pełnego wysychania – około 12-24 godzin.
- Łatwy dostęp tlenu oraz temperatura powyżej +18°C przyspieszają proces schnięcia. Chronić podłogę przed wodą w czasie schnięcia.

3. PRACE PO ZAKOŃCZENIU APLIKACJI

- Czyszczenie: bezpośrednio po ubrudzeniu rozcieńczalnik OL-610-R.

4. UWAGI / OGRANICZENIA

- Pady, szmaty, ubrania itp. poplamione olejem OL-690 muszą być przechowywane w zamkniętych pojemnikach albo muszą być całkowicie zamoczone. Istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu!
- Nie nadaje się do podłóg woskowanych!
- Produkt do użytku profesjonalnego.

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Wydajność [ml/m ² na jednokrotną aplikację]	20 - 40
Czas schnięcia (w zależności od warunków otoczenia) [h]	12 -24
Odporność na niskie temperatury	odporny

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Produkt można przechowywać do 12 miesięcy w temperaturze +5 - +25°C od daty produkcji w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu, zabezpieczając przed przegrzaniem.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Szczegółowe informacje znajdują się w MSDS u producenta. Postępowanie z odpadami: Resztki produktu i puste opakowania muszą być utylizowane zgodnie z obowiązującymi, przepisami lokalnymi.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.